
| | | |
|----------------------------|---|---|
| Produkt Name | : | MoTip Industrial Lack |
| Artikel Nummer | : | 07000 et cetera |
| Lieferant/Fabrikant | : | MOTIP DUPLI B.V. |
| | | Wolfraamweg 2 |
| | | NL-8471 XC WOLVEGA |
| | | Telefonnummer +31 561 – 69 44 00 |
| | | Telefaxnummer +31 561 – 69 44 31 |

Produktbeschreibung

Qualitativ hochwertiger Lack für professionellen Gebrauch. Für Untergründe, behandelt und unbehandelt, aus Holz, Metall, Aluminium, Glas, Stein und verschiedenen Kunststoffen.

Produktmerkmale

Schnelltrocknend
Gute Füllkraft und Gute Deckkraft
Dauerhafter Glanz und beständiger Farbton
Kratzfest und stoßfest
Beständig gegen Witterungseinflüsse
Guter Korrosionsschutz
Lichtecht und UV-Beständig
Sehr gute Haftung

Physikalische und chemische Daten

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------|
| Netto Volumen | : | 400 ml |
| Basis | : | Acrylharz |
| VOC-Gehalt | : | ca. 88% w/w |
| Feststoffgehalt | : | ca. 12% w/w |
| Ergiebigkeit | : | 1,25 bis 1,75 m ² |
| Staubtrocken | : | ca. 5 bis 10 Minuten |
| Klebfrei | : | ca. 10 bis 20 Minuten |
| Ausgehärtet/Überlackierbar | : | nach 2 Stunden |
| Temperaturbeständigkeit | : | bis 80°C |

Anwendung

Vor Gebrauch, die Anweisungen auf der Verpackung gut lesen und beachten.

Vorbehandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Alte Lackschichten und lackierte Teile zuerst anschleifen. Grundierung auftragen. Nach Trocknung, anschleifen (600er Körnung).

Behandlung

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen. Verarbeitungstemperatur 15 bis 25°C. Vor Gebrauch 2 Minuten schütteln und Probestück sprühen. Sprühentfernung 25 bis 30 cm.

Den Lack in mehreren dünnen Schichten auftragen. Auch ab und zu während des Gebrauchs Dose gut schütteln.

Nach Gebrauch die Dose umkehren und das Ventil zur Reinigung leer sprühen.

Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.